

TEKNISK DATABLAD

Rustkiller EXP

EGENSKAPER OG BRUKSOMRÅDER	TEKNISKE DATA																		
<p>TYPE: En-komponent alkydbasert oljeprimer</p> <p>EGENSKAPER: Tynnflytende, meget lett å påføre, lang tørketid. Meget gode vedheftegenskaper. Kan males over med de fleste vannbaserte og oljebaserte malingstyper.</p> <p>BRUKSOMRÅDE: Benyttes som rustdreper og grunning på fast rust/korrosjon på alt metall. (Multimetallprimer) Egner seg også som rusthindrende primer på nytt og sandblåst eller syrebehandlet stål.</p> <p>IKKE ANBEFALT FOR: Direkte eksponering i løsemidler. Må alltid overmales under vannlinjen.</p> <p>KJEMISK RESISTANS: Det forutsettes at Rustkiller EXP alltid skal overmales med minst to strøk egnet maling.</p> <table><thead><tr><th></th><th>Spill:</th><th>Damper:</th></tr></thead><tbody><tr><td>Syrer:</td><td>Må overmales</td><td>Må overmales</td></tr><tr><td>Alkalier:</td><td>Må overmalest</td><td>Må overmales</td></tr><tr><td>Løsemidler:</td><td>Må overmales</td><td>Må overmales</td></tr><tr><td>Salt:</td><td>Må overmales</td><td>Må overmales</td></tr><tr><td>Vann:</td><td>Må overmales</td><td>Må overmales</td></tr></tbody></table> <p>TEMPERATUR RESISTANS: Kontinuerlig: 90°C Kortvarig: 120°C</p> <p>SLITESTYRKE (Mekanisk): Må overmales</p> <p>UNDERLAG: Stål, aluminium, galvanisering, betong.</p> <p>OVERMALING: Bør overmales. Kan overmales med de fleste oljebaserte og vannbaserte malinger. Overmaling ved +3°C over duggetemperatur.</p>		Spill:	Damper:	Syrer:	Må overmales	Må overmales	Alkalier:	Må overmalest	Må overmales	Løsemidler:	Må overmales	Må overmales	Salt:	Må overmales	Må overmales	Vann:	Må overmales	Må overmales	<p>TØRRSTOFFINNHold: 40%</p> <p>ANBEFALT FILMTYKKELSE PR. STRØK: 30 my tørrfilm (85 my våt).</p> <p>TEORETISK DEKKEVNE: 12,5m² ved 30 my.</p> <p>FARGER: Transparent gyllen.</p> <p>GLANS: Høy</p> <p>FLAMMEPUNKT: 45°C</p> <p>SPESIFIKK VEKT: 0,83/ltr.</p>
	Spill:	Damper:																	
Syrer:	Må overmales	Må overmales																	
Alkalier:	Må overmalest	Må overmales																	
Løsemidler:	Må overmales	Må overmales																	
Salt:	Må overmales	Må overmales																	
Vann:	Må overmales	Må overmales																	

BRUKSANVISNING

Rustkiller EXP

Rustkiller EXP kan påføres direkte på rust og korrosjon. Rustkiller EXP dreper rusten og nøytraliserer galvaniske spenninger over lang tid ved å gi en aktiv katodisk beskyttelse. Objektet skal alltid være helt tørt før påføring.

FORBEHANDLING VED ØNSKE OM Å BEHANDLE DIREKTE PÅ KORRODERTE FLATER: Fjern skitt, støv og løs rust med stålbørste, skrape, smergelskive el.lign. Gi minimum to strøk.

FORBEHANDLING NÅR KORROSJONEN ØNSKES FJERNET FØR BEHANDLING: Fjern løs rust med stålbørste, skrape, smergelskive el.lign. Avfett så overflaten og behandle med Corrofix Rustfjerner.
Alternativ rustfjerning: Blårensing til Sa 2,0 (ISO 8501-1)

TYNNING: Tynner nr. 30

RENGJØRING: Tynner nr. 30

PÅFØRINGSTEMPERATUR: +10 til +40

	Maling:	Underlag:
Normal:	10 - 32°C	10 - 30°C
Minimum:	0°C	2°C
Maksimum:	50°C	80°C

	Lufttemp:	Luftfuktighet:
Normal:	13 - 38°C	30-70%
Minimum:	0°C	0%
Maksimum:	55°C	90%

PÅFØRINGSMETODE: Sprøyte/kost/rull:

TØRKETIDER:

Temp.:	Håndteringstørr:	Overmaling:
10°C	14 timer	14 timer
20°C	8 timer	8 timer
30°C	6 timer	6 timer
40°C	5 timer	5 timer

LAGRING: Ubegrenset ved lagring i tett beholder.

EMBALLASJE: 0,5, 1, 5, 10, 30, 210, 1000 Liter

MERKNAD:

Dette produktet skal kun benyttes alene eller i system med andre av NCT sine produkter, dersom det ikke foreligger en godkjenning fra NCT AS.

Mars 2006. Erstatte tidligere utgaver.

De tekniske opplysningene for våre produkter er basert på laboratorieforsøk og praktisk erfaring. Da produktene som oftest er brukt utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere for annet en selve produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til å forandre de tekniske opplysningene uten varsel.